

ASO®-Dichtmanschette-Boden

Гидроизоляционная манжета для пола



Номер товара	Длина	Ширина, артикул	Толщина материала	Содержание	Упаковка	Цвет
205938001	45 cm	45 cm	примерно 0,51 мм	1	шт.	белый, с надписью SCHOMBURG

Свойства продукта

- гидроизоляционная напольная манжета с нетканым покрытием
- возможность индивидуальной коррекции
- устойчивость к разрыву
- очень гибкая и эластичная
- особо тонкий материал
- высокая стабильность
- закрытие трещин

Преимущества

- Протестированный системный продукт
- можно адаптировать к диаметру
- высокая адгезия к минеральным уплотняющим растворам или полимерным дисперсиям - благодаря нетканому покрытию поверхности

Области применения / комбинированная гидроизоляция

- для интеграции дренажных отверстий в полу и проходов в систему комбинированной гидроизоляции
- в качестве компонентов системы комбинированной гидроизоляции для классов воздействия воды от W0-I до W3-I согласно DIN 18534

ASO[®]-Dichtmanschette-Boden

Технические характеристики

Свойства материала

Компоненты продукта	штучный товар
Основной материал	Комбинированный материал: флизелин – мембрана – флизелин
Давление разрыва	≥ 1,5 бар
Растяжение, поперечное (DIN EN ISO 527-3)	> 600 %
Устойчивость к УФ по DIN EN ISO 4892-2	500 Часов
S _d -значение	> 1 м
Водонепроницаемость под давлением до	1.5 бар
Термостойкость	- 22 + 90 °C
Сопротивление диффузии водяного пара	Ингибирование диффузии пара

Нанесение

Расход	1 шт. на каждый ввод трубы
--------	----------------------------

Технология нанесения

Вспомогательные средства/инструменты

- Зубчатая или гладкая кельма
- Затирочная кельма
- Кисть
- Прижимной ролик
- ножницы/нож

Подходящее основание

- Сухие стяжки
- фальш-полы
- Несущие элементы для плитки
- Плиточные покрытия с высокой адгезией
- Бетон, цементная стяжка (СТ), составы для выравнивания полов, кальциево-сульфатные стяжки (CA, CAF), стяжки из литого асфальта (AS), магнезитовые стяжки (MA)
- Цементные штукатурки, гипсовая штукатурка, цементно-известковая штукатурка, облегченная штукатурка
- Комбинированная гидроизоляция; необходимо проверить и учитывать пригодность основания в соответствии с планируемым классом воздействия воды согласно DIN 18534 и DIN 18531.

Подготовка основания

Требования к основанию

1. сухая поверхность
2. с хорошей несущей способностью
3. ровная поверхность
4. однородная верхняя поверхность
5. без трещин
7. не содержит веществ, препятствующих адгезии

Указания по подготовке основания

Инструкции по подготовке основания приведены в технических характеристиках соответствующего герметизирующего материала.

ASO[®]-Dichtmanschette-Boden

Применение

Нанесение

1. Нанесите ASO[®]-Dichtmanschette-Boden на фланец слива в полу.
2. Определите размер фланца и вырежьте соответствующее отверстие.
3. Очистите и обезжирьте фланец. Для фланцев, имеющих поверхность из высококачественной стали, может потребоваться дополнительное грунтование реакционной смолой, например ASODUR[®]-GBM.
4. Нанести выбранный герметизирующий материал на подготовленное основание.
5. Насадите гидроизоляционную манжету на фланец.
6. Тщательно вдавите гидроизоляционную манжету затирочной кельмой или прижимным валиком в герметизирующий слой так, чтобы не образовывались полости и складки.
7. Гидроизоляционная манжета должна быть бесшовно встроена в поверхностную гидроизоляцию. Должно быть обеспечено плотное соединение с поверхностной изоляцией.

Условия и срок хранения

Хранение

В прохладном сухом месте с защитой от солнечных лучей. Мин. 24 Месяцев в заводской таре.

Утилизация

Остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Примечания

- Уплотненные с помощью ASO[®]-Dichtmanschette-Boden вводы труб необходимо хорошо защищать от механических повреждений.
- ASO[®]-Dichtmanschette-Boden нельзя склеивать или обрабатывать содержащими растворитель веществами.

Применимые правила

Проектирование, проверка оснований и состояния строительных конструкций, укладка покрытия, заделка швов и последующий уход за покрытием должны выполняться с соблюдением соответствующих стандартов DIN и признанных технических правил (см., например, технические бюллетени ZDB (Главная ассоциация немецкой строительной промышленности)) в последней редакции.

Пояснения

Химическая стойкость

Химическая стойкость, после 7 дней хранения при +22 °C, релевантна для следующих химических веществ:	Концентрация (%)
Соляная кислота	3%
Серная кислота	35%
Лимонная кислота	100,0 г/л
Молочная кислота	5%
Раствор едкого калия	20%
Раствор едкого натра	0,3 г/л
Морская вода	20,0 г/л

Права покупателя в отношении качества наших материалов регулируются нашими условиями продажи и поставки. В случае возникновения требований, выходящих за рамки описанной здесь области применения, к вашим услугам наша техническая консультационная служба. Для того чтобы эти требования стали обязательными, необходимо письменное подтверждение, имеющее юридическую силу. Описание продукта не освобождает пользователя от обязанности соблюдать осторожность. В случае сомнений необходимо создать образцы поверхностей. Публикация новой версии данного документа делает его недействительным.