

ASOLIN-WS

Гидрофобизирующая пропитка фасадов



Номер товара	Содержание	Единица измерения	Упаковка	Цвет
201246002	25	L	канистра	прозрачный
201246004	5	L	канистра	прозрачный

Свойства продукта

- продукт готов к использованию
- содержащий растворитель
- гидрофобизирующее действие
- устойчивый к УФ и щелочам
- водоотталкивающий

Преимущества

- высокая проникающая способность
- без образования пленки
- подходит для матово-влажных поверхностей
- при высыхании не липнет

Области применения

- для пропитки минеральных строительных материалов при проведении наружных работ
- для вертикальных поверхностей или поверхностей с сильным уклоном

ASOLIN-WS

Технические характеристики

Свойства материала

Компоненты продукта	продукт готов к использованию
Основной материал	олигомерный силоксан
Консистенция	жидкий, нерастворимый
Плотность (удельный вес)	примерно 0,78 g/cm ³

Нанесение

Температура обработки/основания	примерно 5 - 30 °C
Расход	примерно 500,00 - 1000,00 ml/m ²

Расход материала

Расход в зависимости от области применения

Основание	Расход
Бетон	прибл. 250–500 мл/м ²
Штукатурка	прибл. 500-800 мл/м ²
Пенобетон	прибл. 500-1 000 мл/м ²

Технология нанесения

Вспомогательные средства/инструменты

- Система для распыления под давлением
- Валик для нанесения краски
- Щетка для грунтовки
- Кисть

Нанесение вручную

- нанесение распылителем, работающим под давлением
- наносится валиком для нанесения краски
- Обмазка кистью

Подходящее основание

- Бетон
- Кладка
- минеральные краски
- Природный камень
- Цементная штукатурка
- кирпичная и известняковая кладка

Подготовка основания

Требования к основанию

1. не содержит веществ, препятствующих адгезии
2. с открытыми порами
3. с хорошей несущей способностью
4. от сухого до матово-влажного

Указания по подготовке основания

1. При работе с натуральным камнем обязательно проведите предварительные тесты.
2. Необходимо следить за тем, чтобы вода или растворенные в ней вещества не попадали за пределы гидрофобированной зоны.

ASOLIN-WS

Применение

Нанесение

1. Наносите ASOLIN-WS неразбавленным путем распыления, размазывания или заливки на подготовленное основание не менее чем за два приема, методом влажное на влажное.
2. Чтобы уменьшить количество следов, работайте снизу вверх.
3. При сильно впитывающих основаниях наносите ASOLIN-WS до насыщения.

Условия и срок хранения

Хранение

В прохладном сухом месте с защитой от солнечных лучей. Мин. 24 Месяцев в заводской таре. После вскрытия тары материал необходимо сразу использовать.

Утилизация

Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не сбрасывать в канализацию.

Примечания

- Защитите поверхности, которые не предполагается обрабатывать ASOLIN-WS, от этого средства. Прилегающие поверхности и элементы конструкции, которые не должны соприкасаться с материалом, например окна, двери, стеклянные поверхности и растения, должны быть надлежащим образом покрыты и защищены.
- Возможно усиление цвета обрабатываемого строительного материала, поэтому проведите предварительные испытания.
- Защищайте свежeproпитанные участки от дождя до тех пор, пока они не высохнут.
- Не наносить на чувствительные к растворителям строительные материалы, такие как битум, полистирол и т. д.
- Не наносить на основания с вредными для строения солями.
- Не использовать для внутренних работ.

Права покупателя в отношении качества наших материалов регулируются нашими условиями продажи и поставки. В случае возникновения требований, выходящих за рамки описанной здесь области применения, к вашим услугам наша техническая консультационная служба. Для того чтобы эти требования стали обязательными, необходимо письменное подтверждение, имеющее юридическую силу. Описание продукта не освобождает пользователя от обязанности соблюдать осторожность. В случае сомнений необходимо создать образцы поверхностей. Публикация новой версии данного документа делает его недействительным.