

МАСТЕРпро Декор

MASTERpro Decor

Декоративная минеральная штукатурка, с фактурным исполнением «короед».

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

МАСТЕРпро Декор — Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка под окраску на основе цементного вяжущего с бороздчатой фактурой «короед» для внутренних и наружных работ. Толщина нанесения зависит от фракции заполнителя. Материал выпускается с фракцией заполнителя 1,5 мм, 2,5 мм или 3,5 мм.

По согласованию возможен выпуск материал с фракцией 2,0 мм. Температура применения МАСТЕРпро Декор:

- Стандартная версия: от +5°C до +30 °C.
- Зимняя версия: от -10 °C до +15 °C.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится на старые и новые минеральные цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты, а также бетон. Подходит для использования в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных, с наружными штукатурными слоями. Для ручного и механизированного нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Таблица 1)

Свойства продукта		
Внешний вид	порошок белого или светло-серого цвета	
Толщина нанесения, мм	зависит от фракции заполнителя	
Максимальная фракция заполнителя, мм	1,5 или 2,5 или 3,5	
Расход сухой смеси, кг/м²	для фракции 1,5 мм: 2, 0 - 2,2; для фракции 2,0 мм: 2,5 - 3,0; для фракции 2,5 мм: 3,2 - 3,5; для фракции 3,5 мм: 4,7 – 5,0.	
Температура применения*, °С	Стандартная версия: от +5 °С до +30 °С. Зимняя версия: от -10 °С до +15 °С.	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	
Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%)		
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,18 – 0,23	
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5 – 5,75	
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	≥ 60	
Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%)		
Прочность при сжатии, МПа	28 сут	≥ 6,5
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	28 сут	≥ 5,0
Морозостойкость	≥ F ₁ 100	
Прочность сцепления, через 28 суток, МПа	≥ 0,65	

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Работы по устройству СФТК необходимо выполнять в соответствии с СП 293.1325800.2017, особенно уделяя внимание требованиям п 8.3. при работе в условиях пониженных температур. МАСТЕРпро Декор, в зависимости от выпускаемой модификации можно применять при температурах воздуха во время производства работ от -10°C до +30°C. При низких температурах окружающей среды (от -10°C до +15°C) прочность нарастает медленнее.

Если требуется высокая ранняя прочность, то рекомендуется:

- ♦ хранить мешки с материалом в местах, защищенных от холода;
- ♦ использовать воду для затворения Т от +20°C до +35°C;

- ♦ защищать уложенный материал от холода (температура воздуха окружающей среды должна быть не ниже - 10°C).

При высокой температуре рекомендуются следующие меры:

- ♦ хранить мешки с МАСТЕРпро Декор в прохладном месте;
- ♦ использовать холодную воду для затворения;
- ♦ готовить состав в самое прохладное время суток.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330. 2017. Основание должно быть сухим, прочным, не водоотталкивающим, не промерзлым, способным нести нагрузку. Основание необходимо очистить от пыли, грязи, пятен краски, масел и всего, что может снизить адгезию материала к основанию. Расслаивающиеся

Юридический адрес:
 350000, Краснодарский Край,
 г. Краснодар, ул. Одесская, 48, литер В,
 офис № 309.
 8 800 200 08 28 доб. 636,
 8(861) 255-46-43
office_krasnodar@polyplast-ug.ru

ООО «Полипласт – Юг»
www.polyplast-un.ru

Производство:
 353177, Россия, Краснодарский Край, Ст.
 Платнировская, ул. Магистральная 11А
 8 (861) 427-30-52

МАСТЕРпро Декор

MASTERpro Decor

Декоративная минеральная штукатурка, с фактурным исполнением «короед».

Поврежденные и потрескавшиеся поверхности зашпаклевать специальным армировочно-клеевым составом МАСТЕРпро Термо и армировать фасадной щелочестойкой сеткой. Для увеличения удобства нанесения материала и повышения эксплуатационных свойств покрытия, основание рекомендуется обработать грунтовкой МАСТЕРпро Грунт.

Отклонения по ровности основания (перепад) на 1 метр не должен превышать фракцию заполнителя.

Внимание! При низких температурах грунтование основания не допускается!

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Перед смешиванием МАСТЕРпро Декор необходимо убедиться в следующем:

- ♦ все подготовительные работы выполнены;
- ♦ подготовленного количества материала хватит для выполнения ремонта;
- ♦ все инструменты для выполнения работ подготовлены и находятся под рукой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

- ♦ заранее откройте мешки с МАСТЕРпро Декор, необходимые для работы;
- ♦ добавьте необходимое количество воды в емкость для перемешивания;
- ♦ включите миксер и медленно и равномерно добавляйте смесь в воду, оптимальный режим – 400 – 800 об/мин;
- ♦ после добавления всего мешка перемешивайте состав в течение около 5 минут до образования однородной смеси;
- ♦ выдержите технологическую паузу 5 минут, после чего – смесь готова к употреблению.

ПРИМЕНЕНИЕ

Приготовленный материал при помощи полутерка из нержавеющей стали, толщиной, не превышающий размер фракции заполнителя. Затирку поверхности, для проявления фактуры, необходимо производить при помощи пластикового полутерка через некоторое время, когда растворная смесь перестанет липнуть к инструменту. Фактура формируется при помощи круговых движения при помощи пластмассовой терки, которую необходимо периодически очищать. В процессе работы, категорически запрещено добавлять воду в затворенную смесь. Восстановление подвижности допускается исключительно путем повторного перемешивания. При необходимости прервать работу, границу заклеить малярной лентой, завершить нанесение штукатурки с заходом на ленту. Не дожидаясь высыхания штукатурки удалить ленту вместе со штукатуркой.

поверхности, а также известковые налеты, необходимо удалить механическим способом.

Нельзя выполнять работы при прямом воздействии солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. После нанесения, необходимо предотвратить попадание солнечных лучей, как минимум, на 24 часа.

Для исключения различия фактуры и цвета покрытия на одной плоскости рекомендуется использовать штукатурную смесь одной партии и воду из одного источника при одинаковом количестве воды затворения.

При работе со смесью следует пользоваться инструментами из нержавеющей сталей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Свежие остатки клея легко смываются водой, высохшие — можно удалить только механически.

УХОД И ДАЛЬНЕЙШАЯ ОКРАСКА

По окончании работ все открытые поверхности уложенной смеси должны быть защищены от потери влаги на период не менее 24 часов, а в жаркую, сухую и ветреную погоду не менее 48 часов.

Выполняя ремонт при низких и отрицательных температурах, необходимо создать тепловой контур либо обеспечить прогрев уложенного материала для обеспечения температуры от +5 °C или выше в течение как минимум 72 часов, вместе с тем исключая потерю влаги на этот период. Дальнейшее твердение материала допускается при более низкой температуре вплоть до -10 °C.

К окраске поверхности МАСТЕРпро Декор можно приступать спустя 5 суток после нанесения материала и после потепления (если среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше +5 °C). Грунтование необходимо производить не менее, чем за 12 часов до окрашивания.

Внимание! При работе с «зимней» модификацией продукта, рекомендуется использовать краску, заколерованную в светлые цвета.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал МАСТЕРпро Декор содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале

РАСХОД

Расход материала, зависит от фракции заполнителя и составляет:

- ♦ для фракции 1,5 мм: 2,0 - 2,2;
- ♦ для фракции 2,0 мм: 2,5 - 3,0;
- ♦ для фракции 2,5 мм: 3,2 - 3,5;
- ♦ для фракции 3,5 мм: 4,7 - 5,0.

МАСТЕРпро Декор

MASTERpro Decor

Декоративная минеральная штукатурка, с фактурным исполнением «короед».

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности материала в закрытой неповрежденной упаковке составляет 12 месяцев. Хранить материал необходимо в закрытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 70%, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

УПАКОВКА

МАСТЕРпро Декор упакован во влагонепроницаемые мешки по 25 кг.

Физико-механические характеристики продукта могут варьироваться при:

- несоблюдении требований по подготовке поверхности;*
- несоблюдении требований по приготовлению материала;*
- несоблюдении требований по уходу за материалом.*

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «Полипласт - Юг».

Юридический адрес:
350000, Краснодарский Край,
г. Краснодар, ул. Одесская, 48, литер В,
офис № 309.
8 800 200 08 28 доб. 636,
8(861) 255-46-43
office_krasnodar@polyplast-ug.ru

ООО «Полипласт – Юг»
www.polyplast-un.ru

Производство:
353177, Россия, Краснодарский Край, Ст.
Платнировская, ул. Магистральная 11А
8 (861) 427-30-52