



ИДЕЯ. КАЧЕСТВО. МАТЕРИЯ



Универсальные решения

Более подробную информацию о материалах, их физических и химических свойствах вы можете узнать, посетив наш сайт <https://polyplast-un.ru>



О КОМПАНИИ

Группа компаний «Полипласт» – крупнейший российский специализированный производственный холдинг по выпуску наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности, имеющий широкую географию поставок по всему миру.

МИССИЯ КОМПАНИИ

Развитие современного рынка промышленной химии за счет внедрения высокоэффективных технологий и инновационных материалов, а также освоение новых областей применения химической продукции.



Краснодарский край
Кореновский район
Станица Платнировская
ул. Магистральная, 11А

НАШИ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственный синтез сырьевых компонентов

Управление всей производственной цепочкой – от ресурсной базы до готового продукта, производство уникальных видов продукции и компонентов, постоянный контроль качества процессов и производимой продукции.

Развитая логистическая сеть

Собственный транспорт и масштабная логистическая инфраструктура, высокий уровень сервиса логистики, контроль движения товара на всех этапах доставки потребителю.

Собственные аккредитованные лаборатории

Контроль соблюдения технологических процессов, качества входного сырья и готовой продукции, проведение испытаний, анализов и исследований по различным методикам, гарантия достоверности испытаний лабораториями компании.

Технологическая поддержка

Высококвалифицированная поддержка клиентов с выездом на объекты для подбора и внедрения продукции, подбор оптимальных решений как по эксплуатационным факторам, так и по финансовой составляющей.

КОНТАКТЫ

Основной офис в Краснодаре: 8 800 200 08 28 доб. 636

Офис в Москве: 8927-418-11-15

Офис в Новомосковске: 8915-787-58-56

Офис в Ростове-на-Дону: 8918-897-53-19

Офис в Волгограде: 8961-074-32-19

Офис в Казани: 8919-628-27-82, 8927-446-26-73

Офис в Кингисепе: (СЗФО): 8965-013-54-85

Офис в Первоуральске: (УРФО): (3439)27-35-00 доб. 2355

Эл. почта: office_krasnodar@polyplast-ug.ru

www.polyplast-un.ru

Цементные штукатурные составы



МАСТЕРпро Бэйс — штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Применяется для выполнения фасадных штукатурных работ, внутренних работ, в том числе при повышенных требованиях к качеству поверхности, а также для выравнивания цоколя, чаш бассейнов и фонтанов как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для ручного и механизированного нанесения.

Показатель:	Значение:
Толщина нанесения, мм	3 - 30
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,3 – 1,4
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 5,0
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут., МПа	≥ 0,3
Морозостойкость	≥ F ₁ 50



МАСТЕРпро Опти — универсальный штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Применяется для выполнения фасадных штукатурных работ, внутренних работ, в том числе при повышенных требованиях к качеству поверхности, а также для выравнивания цоколя, чаш бассейнов и фонтанов как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для ручного и механизированного нанесения.

Показатель:	Значение:
Толщина нанесения, мм	5 - 60
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,5
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 10,0
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут., МПа	≥ 0,5
Морозостойкость	≥ F ₁ 100

Материалы для устройства фасадов



МАСТЕРпро Термо – универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Применяется для приклеивания всех видов фасадного утеплителя в системах СФТК и устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой. Материал можно наносить вручную или с помощью специализированного оборудования.

Показатель:	Значение:
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 9,0
Прочность при изгибе, 28 сут., МПа	≥ 3,0
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут., МПа	≥ 1,2
Прочность сцепления с пенополистиролом в возрасте 28 сут., МПа	≥ 0,1
Морозостойкость	≥ F ₁ 75



МАСТЕРпро Текстур — минеральная тонкослойная декоративная штукатурка «под окраску» на основе цементного вяжущего с камешковой текстурой для внутренних и наружных работ. Подходит для использования в составе СФТК с наружными штукатурными слоями. Для ручного и механизированного нанесения.

Показатель:	Значение:
Выпускается с заполнителем, мм	1,5/2,5/3,5
Расход сухой смеси, кг/м ² : для фракции 1,5 мм для фракции 2,5 мм для фракции 3,5 мм	2,0 - 2,2 2,8 - 3,2 5,2 – 5,6
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 7,0
Прочность при изгибе, 28 сут., МПа	≥ 3,0



МАСТЕРпро Декор — минеральная тонкослойная декоративная штукатурка «под окраску» на основе цементного вяжущего с текстурой «короед» для внутренних и наружных работ. Подходит для использования в составе СФТК с наружными штукатурными слоями. Для ручного и механизированного нанесения.

Показатель:	Значение:
Выпускается с заполнителем, мм	1,5/2,5/3,5
Расход сухой смеси, кг/м ² : для фракции 1,5 мм для фракции 2,5 мм для фракции 3,5 мм	2,0 - 2,2 3,2 - 3,5 4,7 – 5,0
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 6,5
Прочность при изгибе, 28 сут., МПа	≥ 5,0

Плиточные и монтажные клея



МАСТЕРпро Стоун Фикс — сухая клеевая смесь на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок. Применяется для укладки блоков из ячеистых бетонов, газосиликата, полистиролбетона, силикатного кирпича и других теплоизоляционных кладочных материалов.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,5 ± 0,05
Открытое время, мин	≥ 30
Время корректировки, мин	≥ 10
Жизнеспособность смеси, мин	≥ 120
Прочность клеевого соединения через 28 сут., МПа	≥ 0,5



МАСТЕРпро Лайт Фикс — сухая клеевая смесь класса С1Т на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок. Применяется для укладки всех видов облицовочных плит — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных, — на стенах и полах внутри и снаружи зданий.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,45 ± 0,1
Открытое время, мин	≥ 20
Время корректировки, мин	≥ 15
Жизнеспособность смеси, мин	≥ 120
Прочность клеевого соединения через 28 сут., МПа	≥ 0,8



МАСТЕРпро Лайт Фикс+ — сухая клеевая смесь класса С1ТЕ на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок. Применяется для укладки всех видов облицовочных плит — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных, — на стенах и полах внутри и снаружи зданий.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,45 ± 0,1
Открытое время, мин	≥ 30
Время корректировки, мин	≥ 25
Жизнеспособность смеси, мин	≥ 120
Прочность клеевого соединения через 28 сут., МПа	≥ 1,0



МАСТЕРпро Мидл Фикс — сухая клеевая смесь класса С2ТЕ на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок. Применяется для укладки облицовочных плит из керамогранита, натурального и природного камня. Подходит для плит крупного формата.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,35 ± 0,05
Открытое время, мин	≥ 30
Время корректировки, мин	≥ 30
Жизнеспособность смеси, мин	≥ 180
Прочность клеевого соединения через 28 сут., МПа	≥ 1,5



МАСТЕРпро Стронг Фикс — сухая клеевая смесь класса С2ТЕS1 на основе высокопрочного портландцемента, фракционированного песка, гибкой полимерной фибры и специальных добавок. Применяется для укладки всех видов минеральных плит — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных), — на стенах и полах внутри и снаружи зданий, в т.ч. на сложных и деформирующихся основаниях. Выпускается белого и серого цвета.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,35 ± 0,05
Открытое время, мин	≥ 30
Время корректировки, мин	≥ 30
Жизнеспособность смеси, мин	≥ 180
Прочность клеевого соединения через 28 сут., МПа	≥ 1,8

Состав для выравнивания полов



МАСТЕРпро Левел — сухая смесь на основе высокопрочного портландцемента, фракционированного песка и специальных добавок. Применяется для устройства универсального напольного покрытия с высокими эксплуатационными свойствами внутри помещений. Выпускается двух типов, отличающихся толщиной укладки.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,55 ± 0,05
Толщина нанесения, мм: - тип 1 - тип 2	3 – 50 3 – 100
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 18,0
Прочность сцепления с бетоном, в возрасте 28 сут., МПа	≥ 0,6

Цементные шпаклевочные составы



МАСТЕРпро Сатин — сухая шпаклевочная смесь на основе серого цемента и специального тонкомолотого наполнителя. Предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-песчаных и цементно-известковых основаниях на стенах и потолках снаружи и внутри зданий, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью.

Показатель:	Значение:
Толщина нанесения, мм	0,2 - 5
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,2 ± 0,1
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 2,0
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут., МПа	≥ 0,5



МАСТЕРпро Силк — сухая шпаклевочная смесь на основе белого цемента и специального тонкомолотого наполнителя. Предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-песчаных и цементно-известковых основаниях на стенах и потолках снаружи и внутри зданий, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью.

Показатель:	Значение:
Толщина нанесения, мм	0,2 - 5
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,2 ± 0,1
Прочность на сжатие, 28 сут., МПа	≥ 2,0
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут., МПа	≥ 0,5

Грунтовочные составы



МАСТЕРпро Грунт — грунт на основе водной акриловой дисперсии, предназначенный для качественной подготовки оснований перед нанесением последующих материалов. Укрепляет поверхность, снижает и выравнивает впитывающую способность основания для последующего нанесения краски, штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев и пр.

Показатель:	Значение:
Плотность, г/м ³ при +20°C	1,0 ± 0,03
Расход материала, г/м ²	0,080 – 0,130
Содержание сухого остатка, %	≥ 6



МАСТЕРпро Грунт Концентрат — грунт на основе водной акриловой дисперсии, предназначенный для качественной подготовки оснований перед нанесением последующих материалов. Оптимально подходит перед укладкой наливных цементных полов, а также перед оштукатуриванием или шпатлеванием.

Показатель:	Значение:
Плотность, г/м ³ при +20°C	1,0 ± 0,03
Пропорции для разбавления по объему	1:5 – 1:10
Содержание сухого остатка, %	≥ 35



МАСТЕРпро Адгезив — материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок, предназначенный для использования по затвердевшим бетонным и железобетонным основаниям с целью увеличения адгезии наносимых впоследствии материалов на основе цементного вяжущего.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	2,75 ± 0,25
Количество воды на мешок, л	4,75 – 5,50
Внешний вид	серый порошок
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	≥ 60

Добавки для растворов



МАСТЕРпро Латекс — эластификатор (добавка) для строительных и штукатурных смесей. Улучшает пластичность и обрабатываемость составов. Повышает сцепление с основанием, создает отличную адгезию между свежим раствором и цементным основанием. Повышает стойкость составов к образованию трещин, уменьшает внутренние напряжения, снижает проницаемость для воды и солевых растворов, повышает морозостойкость.

Показатель:	Значение:
Плотность, г/м ³ при +20°C	1,0 ± 0,03
Расход материала на 25 кг мешок сухой смеси	~ 0,4 – 0,8
Содержание сухого остатка, %	≥ 40
Цвет	молочно-белый

Составы для ремонта бетона



МАСТЕРpro PC 300 — ремонтный материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка, специальных добавок и гибкой полимерной фибры. При смешивании с водой образует тиксотропный гомогенный состав, легко наносимый на поверхность вертикальных, горизонтальных и потолочных конструкций без применения опалубки. Служит для ремонта, выравнивания и восстановления целостности бетонных и железобетонных конструкций.

Показатель:	Значение:
Толщина нанесения, мм	3 - 30
Прочность на сжатие: через 1 сутки, МПа через 28 суток, МПа	8 33
Прочность сцепления с бетоном, МПа	≥ 1,5
Морозостойкость	≥ F ₁ 300
Водонепроницаемость	≥ W8



МАСТЕРpro PC 500 — тиксотропный ремонтный состав, модифицированный полимерами. Материал предназначен для конструкционного ремонта и выравнивания бетонных и железобетонных конструкций с возможностью применения без опалубки на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях как ручным, так и механизированным способом (в т.ч. мокрым торкретированием).

Показатель:	Значение:
Толщина нанесения, мм	5 - 50
Прочность на сжатие: через 1 сутки, МПа через 28 суток, МПа	15 50
Прочность сцепления с бетоном, МПа	≥ 2,0
Морозостойкость	≥ F ₂ 200
Водонепроницаемость	≥ W14



МАСТЕРpro PC 600 — тиксотропный ремонтный состав с улучшенными физико-механическими свойствами, модифицированный полимерами. Материал предназначен для конструкционного ремонта и выравнивания бетонных и железобетонных конструкций с возможностью применения без опалубки на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях как ручным, так и механизированным способом. Не имеет металлических заполнителей и не содержит хлоридов.

Показатель:	Значение:
Толщина нанесения, мм	20 - 60
Прочность на сжатие: через 1 сутки, МПа через 28 суток, МПа	25 60
Прочность сцепления с бетоном, МПа	≥ 2,0
Морозостойкость	≥ F ₂ 300
Водонепроницаемость	≥ W16

Гидроизоляционные составы



МАСТЕРpro GS 1K — готовый к применению однокомпонентный состав для гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных конструкций за счет создания жесткого покрытия, а также уплотнения структуры бетона и повышения его водонепроницаемости. После затвердевания материала образованный гидроизоляционный слой имеет высокие барьерные свойства, в т.ч. при низких температурах.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	1,0 – 1,5
Водонепроницаемость при прямом давлении	W16
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут., МПа	≥ 1,5
Марка по морозостойкости	≥ F ₁ 300



МАСТЕРpro GS 2K — готовый к применению двухкомпонентный состав для гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных конструкций за счет создания жесткого покрытия. После затвердевания материала образованный гидроизоляционный слой имеет высокие барьерные свойства, в т.ч. при низких температурах. Подходит для внутренней и наружной гидроизоляции подвалов, фундаментов, бассейнов и др. конструкций, в т.ч. контактирующих с питьевой водой.

Показатель:	Значение:
Расход на 1 м ² при слое 1 мм, кг/м ²	~1,35 – 1,85
Водонепроницаемость - при прямом давлении - при обратном давлении	W16 W6
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут., МПа	≥ 1,0
Марка по морозостойкости	≥ F ₁ 300