


ASO[®]-Unigrund-K

Грунтовочный концентрат



Номер товара	Содержание	Единица измерения	Упаковка	Цвет
205558001	1	L	бутылка	
205558002	5	L	канистра	
205558003	10	L	канистра	
205558004	25	L	канистра	
205558005	210	L	бочка	
205558006	1000	L	контейнер (еврокуб)	

Свойства продукта

- Дисперсионная грунтовка
- Концентрат - можно разбавлять водой до 1:6
- быстро сохнет
- контролирует впитывающую способность гигроскопичных оснований
- защищает последующие слои шпаклевки или раствора для тонкой постели от слишком быстрого обезвоживания

Преимущества

- Компонент системы для оклеенной гидроизоляции
- Быстрое продвижение строительства
- Эффективно связывают мелкую пыль
- Экономичность - благодаря концентрату
- окрашен для облегчения контроля при работе

Области применения

- для грунтования слабо и сильно впитывающих оснований
- на бетонных, гипсовых основаниях, цементных стяжках, стяжках на основе сульфата кальция, гипсокартоне и кирпичной кладке
- для наружных и внутренних работ

ASO[®]-Unigrund-K

имеющиеся сертификаты испытаний

- Сертификация франц. VOC
- Свидетельство AgBB
- Сертификат Белг. VOC
- Лицензия EMICODE

Технические характеристики

Свойства материала

Компоненты продукта	1-компонентная система
Основной материал	Акриловая дисперсия
Консистенция	жидкая
Плотность (удельный вес)	примерно 1 g/cm ³
Класс пожарной опасности по DIN EN 13501-1	E

Приготовление смеси

Время смешивания	примерно 1 минуты
------------------	-------------------

Нанесение

Температура основания	примерно 5 - 30 °C
Пригодность для ходьбы, через	примерно 60 - 90 минуты
Расход (грунтование)	примерно 30 - 80 g / m ²
Температура обработки	примерно 5 - 30 °C

Технология нанесения

Вспомогательные средства/инструменты

- Кисть
- Распылитель
- Щетка
- Валик для нанесения краски

Подходящее основание

- Цементная стяжка (СТ)
- Стяжки из сульфата кальция (CA, CAF)
- Бетон
- Сухие стяжки
- фальш-полы
- Смеси для выравнивания пола
- Несущие элементы для плитки
- Цементная штукатурка
- цементно-известковая штукатурка
- гипсовая штукатурка
- облегченная штукатурка
- гипсокартонные плиты
- гипсоволокнистые плиты
- цементные и фиброцементные плиты

Подготовка основания

Требования к основанию

1. с хорошей несущей способностью
2. чистота
3. сухая поверхность
4. без трещин
5. не содержит веществ, препятствующих адгезии

ASO[®]-Unigrund-K

Подготовка поверхности

1. Текучие стяжки должны быть отшлифованы и пропылесосены.
2. Непрочные или снижающие адгезию слои зачистите механической щеткой, отшлифуйте, отфрезеруйте или обработайте путем дробеструйной обработки.

Применение

Нанесение

1. Разбавьте ASO[®]-Unigrund-K от 1:3 до 1:6 водой, в зависимости от состояния основания, площади нанесения и впитывающей способности.
2. Наносите выравнивающие составы под стены и пол в соотношении 1:3.
3. Нанесите ASO[®]-Unigrund-K подходящим инструментом.
4. Следует избегать перенасыщения или образования луж.
5. Продукт ASO[®]-Unigrund-K должен полностью высохнуть, прежде чем можно будет продолжить работу на грунтованных поверхностях.

Очистка рабочих инструментов

После завершения работ тщательно промойте рабочие инструменты водой.

Условия и срок хранения

Хранение

В незамерзающем, холодном и сухом месте. При min. 5 - 40 °C в течение 15 Месяцев в заводской таре. После вскрытия тары материал необходимо сразу использовать.

Утилизация

Остатки продукта можно утилизировать в соответствии с кодом утилизации AVW 08 01 20.

Эмиссионные показатели / системы сертификации зданий и сооружений

- Очень низкий уровень выделения летучих веществ согласно GEV-EMICODE, что, как правило, ведет к положительным оценкам в рамках систем сертификации зданий согласно DGNB, LEED, BREEAM, HQE.
- Подходит для внутренних помещений в соответствии с французским предписанием VOC и королевским указом Бельгии C-2014 /24239.

Примечания

- Грунтовка должна высохнуть до нанесения следующего слоя.
- Защитите поверхности, не подлежащие обработке, от воздействия ASO[®]-Unigrund-K!
- Сразу же промойте шприц водой.

Учитывайте действительный сертификат безопасности!

GISCODE: D1

Права покупателя в отношении качества наших материалов регулируются нашими условиями продажи и поставки. В случае возникновения требований, выходящих за рамки описанной здесь области применения, к вашим услугам наша техническая консультационная служба. Для того чтобы эти требования стали обязательными, необходимо письменное подтверждение, имеющее юридическую силу. Описание продукта не освобождает пользователя от обязанности соблюдать осторожность. В случае сомнений необходимо создать образцы поверхностей. Публикация новой версии данного документа делает его недействительным.